

# Scheda Tecnica

Getti in ghisa grigia a grafite lamellare

## MATERIALE : G 30

Valori indicativi per ottenere una ghisa di buona qualità

		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mg	Mo	Cu	Sn
Valori indicativi	Min.	2.85	1.50	0.60			0.05	0.10				
	Max.	3.40	2.10	1.00	<0.12	<0.12	0.30	0.40				
Valori medi		3.15	1.80	0.80	0.05	0.05	0.15	0.25				

### - CERTIFICATO PROVE MECCANICHE -

		Trazione	Durezza			
Valori richiesti	Min.	30.0				
	Max.					
		Kg/mm2	HB			
Valori medi rilevati		31.0	185			

**NOTE VARIE** :Struttura della matrice perlitica

Durezze in funzione dello spessore del getto Da 20mm a 40mm **HB210-135**